

VEDA-FÁCIL RODAPÉ

VEDA-FÁCIL RODAPÉ é um revestimento impermeabilizante, semiflexível, branco, monocomponente, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina de alto desempenho, de excelentes características impermeabilizantes, ótima aderência e excepcional resistência mecânica.

PROPRIEDADES:

Por tratar-se de um produto semiflexível, VEDA-FÁCIL RODAPÉ é indicado para impermeabilizar e eliminar vazamentos e umidades em rodapés e paredes internas e externas.

VEDA-FÁCIL RODAPÉ confere as seguintes vantagens:

- Produto de fácil aplicação com desempenadeira metálica;
- Pode ser aplicado em superfícies úmidas;
- Confere excelente aderência sem necessidade de chapisco, primer etc.;
- Aceita pintura base acrílica;
- Pode ser utilizado como acabamento final.

COMPOSIÇÃO:

Cimentos especiais, aditivos minerais e resinas de alto desempenho.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Pó Branco
Validade	12 meses
Tempo de uso da mistura	Até 40 minutos
Intervalo entre demãos	2 a 6 horas
Aderência (7 dias)	> 0,7 Mpa
Tempo para lixamento (h)	2 a 6 horas
Tempo para pintura (h)	24 - 48
Proporção mistura Pó/ água	Embalagem 4kg (1L de água) Embalagem 12kg (3L de água)

APLICAÇÃO:

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc. Caso necessário, recomenda-se a lavagem do substrato com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão.

Ninhos ou falhas de concretagem deverão ser reparados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, amolentada com solução de água e COLAMAX na relação em volume 3:1.

PREPARO DO MATERIAL:

Adicionar VEDA-FÁCIL RODAPÉ em um recipiente limpo e seco, adicionando aos poucos em água limpa e misturar mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo-se uma mistura homogênea.

A dosagem da mistura é de 3 partes de VEDA-FÁCIL RODAPÉ para 1 parte de água limpa, utilizando-se o copo dosador que acompanha a embalagem.

Logo após a mistura o tempo de utilização não deve ultrapassar o período de 40 minutos, passando este período não recomendamos sua utilização.

Recomenda-se adicionar primeiramente a água para facilitar a mistura.

FORMA DE APLICAÇÃO:

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar previamente umedecida, mas não encharcada. VEDA-FÁCIL RODAPÉ é aplicado com desempenadeira metálica em até 2 demãos, conforme a necessidade do serviço, em camadas uniformes, com intervalo de 2 a 6 horas entre demãos, dependendo da temperatura ambiente. Misturar constantemente o produto durante a aplicação.

CONSUMO:

Umidade de solo ou água de percolação: 3 Kg/m²

OUTRAS FORMAS DE APLICAÇÃO:

- Em locais como; ao redor de ralos, juntas de concretagem e meias-canas deve-se reforçar o revestimento com a incorporação de uma tela de poliéster (TELAMAX), logo após a primeira demão. Nestes casos e de acordo com a necessidade do serviço, fazer a aplicação das demãos em sentido cruzado, sempre em camadas uniformes e com intervalo de 2 a 6 horas entre as demãos.
- PINTURA: Como forma de pintura na utilização de trincha ou pincel, misturar 3 partes de VEDA-FÁCIL RODAPÉ, para aproximadamente 1,5 partes de água limpa, utilizando o copo dosador que acompanha a embalagem. Em áreas externas, não aplicar o produto sob sol intenso na superfície.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

VEDA-FÁCIL RODAPÉ não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados. Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado.

Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Antes da utilização do produto, consulte a FISPQ em nosso site www.maxtonbrasil.com.br.

VALIDADE:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Caixa de 4 kg e Caixa de 12 kg.